

## Dane techniczne

### Deska bambusowa lita prasowana 14x130x920/1850

Budowa	bambus lity prasowany. Grubość warstwy użytkowej do 5mm. Łączenie: pióro – wpust.
Kolor	naturalny, karmelowy
Metoda prasowania	prasowanie na gorąco
Wykończenie krawędzi	4 stronnie fazowane
Grubość	14 mm + - 0.2 mm
Szerokość	130 mm + - 0.4 mm
Długość	920mm, 1850mm
Zawartość wilgoci	9 + - 2%
Wykończenie	powierzchnia lekko barwiona (wyrównująca rozbieżności w tonacji), lakierowana lakierem UV Klumpp lub Treffert (7 warstw). Lakier wolny od rozpuszczalników, spełnia najbardziej rygorystyczną normę dotyczącą emisji formaldehydów - E0. Ilość lakieru 120g/m <sup>2</sup> . Wielokrotna możliwość cyklinowania.
Stopień połysku	30%
Klasa	select, widoczne kolanka bambusowe
Spodnia warstwa deski	lakierowana, wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki drewnianej.
Naturalna kolorystyka	różnice w odcieniach mogą wystąpić pomiędzy wzornikami, próbkami czy fotografiami, a dostarczonymi partiami materiału. Dotyczy to również zmian wynikających z naturalnych procesów dojrzewania drewna zmieniającego swoją barwę w trakcie eksploatacji na skutek działania czynników zewnętrznych (np. działania promieni słonecznych).
Deski karmelowe	zmienny skład chemiczny łądyg bambusowych wynikający z ich przyrostów jest czynnikiem wpływającym na różnice kolorystyczne desek po procesie karbonizacji, co oznacza, że partie mogą różnić się od siebie kolorem.