

Dane techniczne
Deska bambusowa lita prasowana olejowana Maletto Osmo
14x130x920/1850

Budowa	bambus lity prasowany. Grubość warstwy użytkowej do 5mm. Łączenie: pióro – wpust.
Kolor	Maletto
Metoda prasowania	prasowanie na gorąco
Wykończenie krawędzi	4 stronnie fazowane
Grubość	14 mm + - 0.2 mm
Szerokość	130 mm + - 0.4 mm
Długość	920mm, 1850mm
Zawartość wilgoci	9 + - 2%
Wykończenie	powierzchnia lekko szorstkowana, wykończona olejowoskiem barwiącym Osmo - nakładany w technologii oksydacyjnej
Stopień połysku	mat
Klasa	select, widoczne kolanka bambusowe
Spodnia warstwa deski	lakierowana, surowa wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki drewnianej.
Naturalna kolorystyka	różnice w odcieniach mogą wystąpić pomiędzy wzornikami, próbkami czy fotografiami, a dostarczonymi partiami materiału. Dotyczy to również zmian wynikających z naturalnych procesów dojrzewania drewna zmieniającego swoją barwę w trakcie eksploatacji na skutek działania czynników zewnętrznych (np. działania promieni słonecznych).