

Dane techniczne

Deska bambusowa lita prasowana click 14x135x1830

Budowa	bambus lity prasowany. Grubość warstwy użytkowej do 5mm. Łączenie: system click.
Kolor	naturalny, cynamonowy
Metoda prasowania	prasowanie na zimno
Wykończenie krawędzi	4 stronnie fazowane
Grubość	14 mm + - 0.2 mm
Szerokość	135 mm + - 0.4 mm
Długość	1830mm
Zawartość wilgoci	9 + - 2%
Wykończenie	lakierowana lakierem UV Klumpp lub Treffert (7 warstw). Lakier wolny od rozpuszczalników, spełnia najbardziej rygorystyczną normę dotyczącą emisji formaldehydów - E0. Ilość lakieru 120g/m ² . Wielokrotna możliwość cyklinowania.
Stopień połysku	30%
Klasa	select widoczne kolanka bambusowe
Spodnia warstwa deski	lakierowana, wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki drewnianej.
Naturalna kolorystyka	różnice w odcieniach mogą wystąpić pomiędzy wzornikami, próbkami czy fotografiami, a dostarczonymi partiami materiału. Dotyczy to również zmian wynikających z naturalnych procesów dojrzewania drewna zmieniającego swoją barwę w trakcie eksploatacji na skutek działania czynników zewnętrznych (np. działania promieni słonecznych).
Deski karmelowe	zmienny skład chemiczny łodyg bambusowych wynikający z ich przyrostów jest czynnikiem wpływającym na różnice kolorystyczne desek po procesie karbonizacji, co oznacza, że partie mogą różnić się od siebie kolorem.