

Dane techniczne Deska merbau lakierowana naturalna 15x120x400-1800

Budowa	merbau lity. Grubość warstwy użytkowej do 7 mm. Łączenie: pióro – wpust.
Wykończenie krawędzi	4 stronnie fazowane
Grubość	15 mm + - 0.2 mm
Szerokość	120 mm + - 0.6 mm
Długość	400 – 1800 mm (długości poszczególnych elementów zawierają się w tym przedziale co 50 mm, bez gwarancji występowania w partii każdej z nich). Średnia długość partii ok. 850 mm (zależna od zamówienia).
Zawartość wilgoci	9 + - 2%
Sęki zdrowe	sporadyczne
Wykończenie	powierzchnia lakierowana UV Klumpp lub Treffert (7 powłok). Lakier wolny od rozpuszczalników, spełnia najbardziej rygorystyczną normę dotyczącą emisji formaldehydów - E0. Ilość lakieru 120g/m ² . Wielokrotna możliwość cyklinowania.
Stopień połysku	30%
Klasa	natur, usłojenie mieszane, kolorystyka zróżnicowana, naturalne przebarwienia, sęki sporadyczne, dopuszczalne sęki zdrowe i zrośnięte, sęki zepsute do 5 mm. Sporadycznie otworki owadzie.
Spodnia warstwa deski	wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki drewnianej.
Naturalna kolorystyka	różnice w odcieniach mogą wystąpić pomiędzy wzornikami, próbkami czy fotografiami, a dostarczonymi partiami materiału. Dotyczy to również zmian wynikających z naturalnych procesów dojrzewania drewna zmieniającego swoją barwę w trakcie eksploatacji na skutek działania czynników zewnętrznych (np. działania promieni słonecznych)