

Dane techniczne Deska merbau surowa naturalna 15x70x300–600

Budowa	merbau lity. Grubość warstwy użytkowej do 7 mm. Łączenie: pióro – wpust.
Wykończenie krawędzi	ostre
Grubość	15 mm + - 0.2 mm
Szerokość	70 mm + - 0.8 mm
Długość	300 – 600 mm (długości poszczególnych elementów zawierają się w tym przedziale co 50 mm, bez gwarancji występowania w partii każdej z nich).
Zawartość wilgoci	9 + - 2%
Wykończenie	powierzchnia surowa do cyklinowania. Wielokrotna możliwość cyklinowania.
Klasa	natur, usłojenie mieszane, kolorystyka zróżnicowana, naturalne przebarwienia, sęki sporadyczne, dopuszczalne sęki zdrowe i zrosnięte, sęki zepsute do 5 mm. Sporadycznie otworki owadzie.
Spodnia warstwa deski	wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki drewnianej.
Naturalna kolorystyka	różnice w odcieniach mogą wystąpić pomiędzy wzornikami, próbkami czy fotografiami, a dostarczonymi partiami materiału. Dotyczy to również zmian wynikających z naturalnych procesów dojrzewania drewna zmieniającego swoją barwę w trakcie eksploatacji na skutek działania czynników zewnętrznych (np. działania promieni słonecznych).